

AVANTAGES UNIQUES BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- Haute résistance UV/*Hohe UV-Beständigkeit*
- Résistance exceptionnelle à l'encrassement/*außerordentlich schmutzabweisend*
- Très grande souplesse et maniabilité
Sehr große Geschmeidigkeit und bestes Handling

APPLICATIONS / ANWENDUNGEN

- Auvents / *Überdachungen*
- Pergolas / *Pergolen*
- Petites tentes et structures
kleine Zelte und Strukturen
- Eco-lodges / *Ökounterkünfte*



Un aspect et des coloris qui s'adaptent à l'habitat de plein air
Ein Erscheinungsbild und Farbtöne, die sich an das Wohnen im Freien anpassen

Une surface grainée pour un aspect "matière" / *Eine genarbte Oberfläche mit dem Erscheinungsbild "Materie"*

- aspect grainé inédit et contemporain
- choix unique de nuances : 16 coloris unis coordonnés à 3 références bicolores et 3 rayures rythmées.
- *eine genarbte Oberfläche und somit ausgesprochen zeitgenössisch*
- *einzigartige Wahl an Farbtönen: 16 Farben (uni), die sich mit 3 zweifarbigen Referenzen und 3 rhythmischen Streifenmustern koordinieren lassen.*



Matériau souple et résistant pour une liberté totale de formes et de dimensions
Flexibles und widerstandsfähiges Baumaterial für eine hohe Freiheit in puncto Formgestaltung und Abmessungen

Une souplesse exceptionnelle
Besondere Geschmeidigkeit

- facilité de mise en œuvre et de manipulation
- réalisation d'ouvrages aux formes originales et variées
- *Leichtes Handling und problemlose Verarbeitung*
- *Bauten mit originellen und abwechslungsreichen Formen*



Une plus-value visible et durable
Ein sichtbarer und nachhaltiger Wertzuwachs

Un entretien simplifié
Pflegeleicht

- revêtement de surface PVDF mat
- résistance exceptionnelle à l'encrassement
- aspect esthétique durable
- *matte PVDF Oberflächenbehandlung*
- *außerordentlich schmutzabweisend*
- *nachhaltige Ästhetik*

Propriétés techniques Technische Daten	Stam 6002	Normes / Normen
Fil / Garn	550/1100 dtex PES HT	TERSUISSE 
Poids / Gewicht	630 g/m ²	EN ISO 2286-2
Laize / Breite unis et bicolores / Einfarbig und Zweifarbig rayures / Streifen	260 cm 261 cm	
Propriétés physiques / Physikalische Eigenschaften		
Résistance rupture (chaîne/trame) Reißkraft (Kette/Schuss)	250/250 daN/5cm	EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne/trame) Weiterreißkraft (Kette/Schuss)	20/20 daN	DIN 53.363
Adhérence / Haftvermögen	8/8 daN/5cm	EN ISO 2411
Traitement de surface / Oberflächenbehandlung		
Finition / Endbearbeitung	Vernis mat PVDF / Lackiert matt PVDF	
Réaction au feu / Brennverhalten		
Classement Klassifikation	M2/NFP 92-507 • B1/DIN 4102-1 • Classe 2/UNI 9177 • VKF 5.2/SN 198898 • BS 7837 1530.3/AS/NZS • Method 2/NFPA 701 • Class A/STM E 84 • CSFM T19 • CAN ULCS 109	
Systèmes de management / Managementsysteme		
Qualité / Qualität		ISO 9001
Certifications, labels, garanties, recyclabilité / Zertifizierungen, Kennzeichnung, Garantien, Recyclfähigkeit		



Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5%. L'acheteur de nos produits a la responsabilité de leur application ou de leur transformation en ce qui concerne d'éventuels droits des tiers. L'acheteur de nos produits a également la responsabilité de leur mise en oeuvre et installation conformément aux normes, règles de l'art et règles de sécurité du pays de destination. En ce qui concerne la garantie contractuelle, se référer à notre texte de garantie. Les valeurs mentionnées dans ce document sont des résultats d'essais conformes aux usages en matière d'études, elles sont données à titre indicatif afin de permettre à notre clientèle le meilleur emploi de nos produits. Nos produits sont sujets à des évolutions en fonction des progrès techniques et nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier la validité des données ci-dessus.

Bei den obenstehenden Daten des technischen Datenblatts handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von +/- 5%. Der Käufer unserer Produkte haftet für ihre Anwendung oder Weiterverarbeitung bei etwaigen Ansprüchen Dritter. Bei ihrem Einsatz und ihrer Anbringung haftet er ebenfalls für die Einhaltung der Normen, fachlichen Regeln und Sicherheitsvorschriften des Bestimmungslandes. Bezüglich der vertraglichen Gewährleistung siehe Garantietext. Die in diesem Dokument angegebenen Werte sind unverbindlich und sollen unserer Kundschaft den bestmöglichen Einsatz unserer Produkte ermöglichen. Da unsere Produkte Weiterentwicklungen aufgrund von technischem Fortschritt unterliegen, behalten wir uns das Recht vor, ihre technischen Eigenschaften jederzeit zu ändern. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen.

OUTILS ET SERVICES / TOOLS UND DIENSTLEISTUNGEN

- ACV et garantie disponibles sur demande / Ökobilanz und Garantie auf Anfrage erhältlich

→ Contact / Kontakt

- Siège social / Hauptsitz:
+ 33 (0)4 74 97 41 33
- Votre contact local
Ihre lokalen Ansprechpartner:
www.sergeferrari.com

→ Service Prescription France

- Tél. + 33 (0)4 74 83 59 59
- prescription@sergeferrari.com

→ TEXYLOOP®

- La filière de recyclage opérationnelle Serge Ferrari
Die konkrete Recyclinglösung von Serge Ferrari
- Matières premières secondaires à forte valeur intrinsèque, compatibles avec de multiples process / Wertvolle Recyclate, kompatibel für vielfältige Anwendungen
- Une réponse quantifiée pour lutter contre l'épuisement des ressources naturelles
Eine praktizierte Antwort zur Ressourcenschonung

www.texyloop.com